



AKZENT

Balm for wood



AKZENT AQUA ARGENTUM

EINKOMPONENTIGER WASSERLACK AUF ACRYLAT-POLYURETHAN-BASIS



TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer	✓ 151825-151830
Besondere Merkmale	✓ Hohes Füllvermögen ✓ Sehr gute Abriebfestigkeit ✓ Sehr gute Chemikalienbeständigkeit ✓ Geeignet zur Beschichtung von Kinderspielzeug nach EN 71, Teil 3 ✓ Geprüft nach DIN 53160, Schweiß und Speichelechtheit
Anwendungsbereich	✓ Einkomponentiger Wasserlack für Parkett- und Holzfußböden mit normaler bis starker Beanspruchung im Wohn- und Objektbereich ✓ Erfüllt die Kriterien zur Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R9 gemäß BGR181
Geeignete Grundierungen	✓ AKZENT AQUA PRIMER ✓ AKZENT MULTI PRIMER ✓ AKZENT OIL IN ONE
Geeignete Pflegemittel	✓ AKZENT EASY PROTECT ✓ AKZENT EASY CLEAN
Glanzgrad	✓ halbmatt ✓ matt
Festkörperanteil	✓ 32 %
Trockenzeit	✓ ca. 3 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Auftragsgerät	✓ Rolle ✓ Pinsel ✓ glatte, rostfreie Spachtel
Reinigung der Arbeitsgeräte	✓ Wasser
Verarbeitungsraumklima	✓ 15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Produkteigenschaften	✓ geruchsarm ✓ sehr guter Verlauf

	✓	sehr gute Kratzbeständigkeit
Farbe	✓	weiß
Verbrauch	✓	100 - 120 ml/m ²
Transportanforderungen	✓ ✓ ✓	frostfrei trocken kühl
Lagerbedingungen	✓ ✓ ✓	frostfrei trocken kühl
Haltbarkeit	✓	12 Monate
Gebindegrößen	✓	5 l Kunststoffkanister
Giscode	✓	W2+
Emicode	✓	EC1
DIBt-Zulassungs-Nummer	✓	Z-157.10-235

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein (letzter Schliff mind. Körnung 100 - 120). Der Schleifstaub muss gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

VERARBEITUNG




Vor Gebrauch gut schütteln. Den Lack mit einer geeigneten Rolle über Kreuz (quer wird vorgelegt, längs verschliffet) schnell und gleichmäßig auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Material nicht auf den Boden schütten, sondern aus einem Auftragsbehälter heraus arbeiten. Nach Trocknung der Lackschicht erfolgt ein Zwischenschliff (Schleifgitter Körnung 120). Anschließend muss der Schleifstaub gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

AUFBAUEMPFEHLUNG



1. Parkett oder Holzfußboden fachgerecht vorbereiten (schleifen, ggf. verkitten, grundieren)
2. Bei Bedarf auf das Grundieren verzichten.
3. Erste Rollschicht Lack
4. Trocknung ca. 3 Std.
5. Erster Zwischenschliff Schleifgitter Körnung 120
6. Zweite Rollschicht Lack
7. Nach Trocknung und Zwischenschliff eine erneute Rollschicht Lack aufbringen
8. Wir empfehlen höchstens zwei Rollapplikationen Wasserlack pro Tag

BELASTBARKEIT



Frühestens begehbar, zwischenschleifbar, überlackierbar nach 3 Std., leichte Beanspruchung nach 72 Std., volle Belastbarkeit nach 7 - 10 Tagen.

SONSTIGE HINWEISE



Bitte separate Pflegeanweisung für versiegelte bzw. geölte Parkett- und Holzfußböden beachten. Der Erfolg einer Oberflächenbehandlung ist zum größten Teil von der entsprechenden Oberflächenvorbereitung abhängig. Ein entsprechendes Prüfen und Vorbereiten der einzelnen Holzuntergründe muss demnach nach den allgemeinen Regeln des Fachs erfolgen. Gemäß den für das auszuführende Gewerk geltenden Normen (VOB bzw. DIN) ist daher der zu behandelnde Untergrund durch den Verleger zu prüfen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Str. 1
57234 Wilnsdorf

Tel.: 02739 301 0
Fax: 02739 301 200

info@akzent-woodcare.com
www.akzent-woodcare.com

DISTRIBUTED BY STAUF



19.01.2021 - 10:47:22