



AKZENT

Balm for wood



## AKZENT OIL IN ONE

NATÜRLICH TROCKNENDES ÖL AUF PFLANZENÖLBASIS



### TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer ✓ 151850

Besondere Merkmale ✓ Einschichtige Applikation möglich  
✓ Multifunktionsell  
✓ Offenporige Oberfläche  
✓ Übersiegelbar  
✓ Erfüllt die Kriterien zur Rutschhemmung Bewertungsgruppe BGR181 (R9, R10 und R11)  
✓ Geeignet zur Beschichtung von Kinderspielzeug nach EN 71, Teil 3  
✓ Geprüft nach DIN 53160, Schweiß und Speichelechtheit

Anwendungsbereich ✓ natürlich trocknendes Öl für Parkett und Holzfußböden im Wohn- und Objektbereich

Geeignete Pflegemittel ✓ AKZENT EASY CLEAN  
✓ AKZENT CARE OIL  
✓ AKZENT EASY OIL PROTECT

Trockenzeit ✓ ca. 10-24 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Auftragsgerät ✓ glatte, rostfreie Spachtel  
✓ Einscheibenmaschine


Reinigung der Arbeitsgeräte ✓ STAUF Spezialreiniger  
✓ STAUF V 2000 AF  
✓ Waschbenzin

Verarbeitungsraumklima ✓ 15-25 °C bei 35-65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Zusatzhinweise ✓ Wird AKZENT Oil in One als Grundierung zum Übersiegeln mit Wasserlack, AKZENT KH Pro oder AKZENT Hardwaxoil angewendet ist das Öl 10:1 mit entsprechendem Härter zu mischen.  
✓ Getränkte Arbeitsmittel, wie z.B. Superpads, Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.  
✓ Bei Anwendung auf Holzpfaster oder Hirnholzparkett steigt der Verbrauch je nach Auftrags- und Holzpfalsterart bis zu 250 ml/m<sup>2</sup>. Dabei hat sich bewährt das Öl 10:1 mit entsprechendem Härter zu mischen.  
✓ Bei Übersiegeln mit Wasserlack und vor Colorierung rohe Holzoberfläche vor dem Ölen


	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mit Wasser befeuchten - water popping - und ca. 1Std. trocknen lassen.</li> <li>✓ Bei stark saugfähigen Holzuntergründen darf das Öl mit Rolle aufgetragen werden.</li> </ul>
<b>Geeignete Versiegelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AKZENT AQUA AERIS</li> <li>✓ AKZENT AQUA ARGENTUM</li> <li>✓ AKZENT AQUA AURUM</li> <li>✓ AKZENT KH-PRO</li> <li>✓ AKZENT HARDWAXOIL</li> </ul>
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ansatzfrei zu verarbeiten</li> <li>✓ geruchsarm</li> <li>✓ lösemittelfrei</li> <li>✓ trittsicher</li> <li>✓ wasserabweisend</li> <li>✓ keine blei- oder kobalthaltigen Trockenmittel</li> </ul>
<b>Farbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ natur</li> <li>✓ als farbige Variante (AKZENT OIL IN ONE COLOR) in vielen Farben verfügbar</li> </ul>
<b>Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 20 - 50 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Transportanforderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ frostfrei</li> <li>✓ trocken</li> <li>✓ kühl</li> </ul>
<b>Lagerbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ frostfrei</li> <li>✓ trocken</li> <li>✓ kühl</li> </ul>
<b>Haltbarkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 24 Monate</li> </ul>
<b>Gebindegrößen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 5 l Blecheimer</li> <li>✓ 1 l Blechdose</li> </ul>
<b>Giscode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ö10+</li> </ul>
<b>DIBt-Zulassungs-Nummer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Z-157.10-237</li> </ul>
<b>Farbe 2K</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ farblos</li> </ul>

## OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein (letzter Schliff mind. Körnung 100 - 120). Der Schleifstaub muss gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

## VERARBEITUNG



Vor Gebrauch Material gut aufrühren. Das Öl mit einer rostfreien Spachtel bis zur Sättigung der Holzpore gleichmäßig und satt auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Öl am besten in Teilflächen auftragen, nach einer kurzen Einwirkzeit auspaden, damit überschüssiges Material auspoliert werden kann. Weitere Teilflächen überlappend auftragen, damit es nicht zu Farbunterschieden kommt. Sollte sich nach dem Poliervorgang immer noch überschüssiges Material auf der Fläche befinden, den Padvorgang wiederholen. Soll das aufgetragene und abgepadete Öl überversiegelt werden, ist vor dem Auftragen Härter in das Gebinde mit dem Öl vollständig einzugießen, die beiden Komponenten sind gründlich zu schütteln, besser rühren, mind. 1 Min (Mischungsverhältnis 10:1). Überschüssiges Öl muss zwingend auspoliert werden. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden wird der Lack mit einer geeigneten Rolle schnell und gleichmäßig auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Material nicht auf den Boden schütten, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Nach Trocknung der Lackschicht erfolgt ein Zwischenschliff (Schleifgitter Körnung 120). Anschließend muss der Schleifstaub gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

## AUFBAUEMPFEHLUNG



1. Parkett oder Holzfußboden fachgerecht vorbereiten (schleifen, ggf. verkitten)
2. Eine Schicht Öl
3. 1x polieren mit beigen oder roten Pad
4. 1x polieren mit weißem Pad (bei Bedarf nachpolieren mit Tuch)
5. Bei Bedarf oder bei stark saugfähigen Holzuntergründen Ölauftrag und Poliervorgang wiederholen

## BELASTBARKEIT



Frühestens begehbar, überarbeitbar nach 10 Std., leichte Beanspruchung nach 24 Std., volle Belastbarkeit nach 7 Tagen.

## SONSTIGE HINWEISE



Bitte separate Pflegeanweisung für versiegelte bzw. geölte Parkett- und Holzfußböden beachten. Die TRGS 617 fordert, stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel durch Produkte mit geringerem gesundheitlichen Risiko zu ersetzen. Darüber hinaus wird zu der Verwendung emissionsarmer Produkte geraten. Daher ist es empfehlenswert, alternativ zu stark lösemittelhaltigen Produkten die Einsatzmöglichkeit von wasserbasierten Produkten (STAUF aqua-Typen) zu prüfen. Der Erfolg einer Oberflächenbehandlung ist zum größten Teil von der entsprechenden Oberflächenvorbereitung abhängig. Ein entsprechendes Prüfen und Vorbereiten der einzelnen Holzuntergründe muss demnach nach den allgemeinen Regeln des Fachs erfolgen. Gemäß den für das ausführende Gewerk geltenden Normen (VOB bzw. DIN) ist daher der zu behandelnde Untergrund durch den Verleger zu prüfen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

## HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.