

STAUF

seit 1828



STAUF D 11

Дисперсионный клей для текстильных покрытий



Технический паспорт


Номер продукта	✓ 141250
Особые возможности	✓ снижает усадку швов ✓ быстро достигает прочности
Область применения	✓ для текстильных покрытий
Соответствующие напольные покрытия	✓ Ковровые покрытия с синтетической тыльной стороной ✓ Тафтинг-ковер с тыльной стороной из нетканого материала ✓ Kugelgarn® ✓ Нетканый материал ✓ текстильные покрытия для спортивных площадок и конструкций с точечной и эластичной поверхностью ✓ Ткань, кокос/сизаль латекс
Соответствующие основания	✓ Сульфат-кальциевые (текучие) стяжки ✓ Двойной пол ✓ Деревянные основания (паркет, доски) ✓ Шпаклевки STAUF ✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB ✓ Гипсо-волоконистые плиты без покрытия ✓ Цементные стяжки
Соответствующие выравнивающие смеси	✓ STAUF XP 20 ✓ STAUF GS ✓ STAUF GS Stand ✓ STAUF GS Basic ✓ STAUF FZ ✓ STAUF XP 10 ✓ STAUF RM ✓ STAUF SSP RAPID
Соответствующие подложки	✓ сделать запрос
Свойства продукта	✓ устойчивый к старению ✓ подходит для полов с подогревом ✓ хорошо тянет нитки ✓ подходит для стульев на колёсиках согласно DIN 12529

Цвет	✓ кремового цвета
Расход на м ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 325г с помощью зубчатого шпателя1 ✓ 400г с помощью зубчатого шпателя2 ✓ 500г с помощью зубчатого шпателя8
Время укладки	✓ 5 - 15 минут при 20 °С
Время для подсушки перед укладкой	✓ 5 - 15 минут
Допустимая нагрузка	✓ через 24 часа
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°С, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Требования к транспортировке	✓ беречь от мороза
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Срок хранения	✓ 9 месяцев
Giscode	✓ D1
Ecode	✓ EC1 plus
Стандартная упаковка	✓ 14 кг Пластмассовое ведро



ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ


Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18365. Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF. Перед укладкой верхнего напольного покрытия необходимо, как правило, прошпаклевать основания, подготовленные по всем правилам, соответствующей шпаклевкой STAUF. Грунтовать зашпаклеванные основания больше не требуется.

ПРИМЕНЕНИЕ



В связи с укладкой необходимо соблюдать дополнительно указания производителей напольных покрытий. С помощью подходящего устройства нанести клеящее вещество на основание, избегая образования луж или пустот клеящего вещества. Толстый высоковязкий слой требует применения зубчатого шпателя с крупными зубцами треугольной формы. Через указанное время для проветривания уложить покрытие в течение времени укладки и прочно придавить или притереть. Обратит внимание на полное смачивание обратной стороны покрытия! Притиркой избегать образования пузырей, при необходимости использовать пробковую доску. Если покрытие не должно фиксироваться непосредственно, то его следует в течение 45 минут после укладки ещё раз притереть.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

20.01.2021 - 13:50:15